

WIDRAFLEX - MS 12/7 E

Opis

Specijalna traka za brtvljenje proizvedena od termo-plastičnog elastomera i polipropilenskog pletiva sa elongacijskim izduženjem po sredini trake; visoko elastična u poprečnom smjeru, manje elastična u uzdužnom smjeru; poliestersko pletivo na leđnoj pozadini osigurava bolju prijonjivost za vezivne materijale.

Upotreba

Služi sa trajno brtvljenje radnih spojeva i pukotina u različitim hidroizolacijskim sustavima ispod keramičkih ili kamenih opločenja, bilo da se radi o vanjskom ili unutarnjem dijelu građevine kao što su, kupatila, tuševi, bazeni, balkoni, terase. Otporna je na hidrostatski tlak i propusna za vodu i paru; otporna na habanja i utjecaje različitih kemikalija kao i na temperaturne razlike.

Sastav i tehničke karakteristike materijala

Podloga:	PP pletivo
Zona brtvljenja:	termoplastični elastomer otporan na starenje
Boja:	tamno siva (ostale boje dostupne na zahtjev potrošača)
Dimenzija:	120/70
Elongacijsko izduženje:	20 mm
Debljina:	cca. 0,65 mm
Gustoća materijala:	38 g/m
Otpornost na temperature:	-30 °C / +90 °C
Duljina role:	10 m, 25 m, 50 m (ostale duljine na zahtjev potrošača)

Skladištenje

Skladištiti na suhom i hladnom mjestu, ne izlagati direktnom suncu te koristiti traku unutar 24 mjeseca.

Rukovanje

Podloga mora biti čvrsta i stabilna, suha, otprašena i počišćena od drugih labavih komponenti koje bi mogle utjecati na smanjenu prijonjivost. Rupice i neravnine se moraju obraditi pogodnim reparaturnim sistemima. Labave komponente kao što je cementno mlijeko, različiti premazi i slično se moraju ukloniti adekvatnim mjerama kao što je pjeskarenje ili štemanje pogodnim alatom. Zamješajte hidroizolacijski mort ili ljepilo sa odgovarajućim mikserom sve prema uputama proizvođača. Mort ili ljepilo nakon toga nanjeti sa špatulom, gletaricom ili četkom na tretiranu podlogu. Zatim položite **Widraflex MS 12/7 E** traku za brtvljenje na tako sviježe naneseni mort ili ljepilo i lagano je utisnite sa odgovarajućim alatom sve dok mort ili ljepilo u potpunosti penetrira u podlogu. Za različite uglove ili prodore koristite Widraflex kutnike i manžete. Nakon završene radnje ponovno zatim razmažite mort ili ljepilo u sistemu morko na mokro kao završni sloj sve dok podloga bude upotpunosti prekrivena.

Napomene

Widraflex MS 12/7 E zaštititi od mehaničkih oštećenja prilikom uradnje. Zbog tehničkih razloga boja i print tisak mogu imati male varijacije zavisno od šarže do šarže

Fizičke osobine proizvoda mogu se minimalno razlikovati od gore navedenih podataka.

Datum: 10.06.2015 / Verzija: I

Tehnički podaci predstavljaju prosječne vrijednosti. Informacije i upute su temeljene na našem znanju i iskustvu. Odgovornost je na korisniku da napravi probne uzorke na različitim podlogama da se provjeri prikladnost proizvoda za određenu namjenu, uzimajući u obzir sve parametre. Molmo kontaktirati našu proizvodnu službu za sva pitanja.